



Высококачественный 2-х компонентный акрил-уретановый лак со средним сухим остатком, обладающий высокой степенью глянца.

Обладает высокой прозрачностью, не добавляет желтизны и других оттенков краске. После полной полимеризации образует твердое покрытие, устойчивое к царапинам, при этом обладает высокой эластичностью.

Применяется как для быстрого локального ремонта так и для полной окраски автомобиля.

- ✓ Хорошая растекаемость
- ✓ Великолепный глянец
- ✓ Устойчивость к царапинам
- ✓ Эластичность
- ✓ Универсальность

Подготовка поверхности:

ECO CLEAR наносится на:

- все современные эмали с эффектом «перламутр» и «металлик» как на водной так и на сольвентной основах;
- шлифованные акриловые эмали;
- шлифованные старые лакокрасочные покрытия.


Примечание: при нормальных условиях (20°C) лак ECO CLEAR не требует разбавления. При высокой температуре, повышенной вентиляции или в случае окраски большой поверхности можно добавить 10-15% растворителя **GL RS 2K Thinner**.

Технология применения



Базовое покрытие GL10

Для старого лакокрасочного покрытия использовать абразивы градаций: P600 - P1000.



ECO CLEAR
ECO CLEAR Hardener
RS 2K Thinner

По объему

По весу

2 100

1 50

10-15% 9-13



16-18 сек., DIN 4/20oC,
Без разбавителя




2 ч при 20oC



Размер сопла: HVLP, Trans Tech и RP:
Давление на входе:
2 слоя

1.3÷1.5 мм

2.0 – 2.5 бар



Между слоями 10 минут
Перед сушкой 15 минут



От пыли: 20 минут
Монтажная прочность 20°C – 5 часов
60°C – 30 минут
Полное высыхание : 20°C – 12 часов

Температура ниже 20°C значительно увеличивает время отверждения



При необходимости полученное покрытие может быть отполировано после полного высыхания. В течение 24 часов покрытие на основе **ECO CLEAR** может быть перекрашено без предварительного шлифования

Общие примечания

- Температура воздуха и окрашиваемой детали должны быть приблизительно равны
- Помещения должны хорошо проветриваться
- Окрасочное оборудование следует очищать сразу после применения
- При использовании пользоваться средствами индивидуальной защиты органов дыхания и кожных покровов
- После применения емкости с продуктами следует плотно закрыть

Технические характеристики продукта

Состав: акрил-уретановые смолы

Плотность: 1.06 кг/л

Цвет: Прозрачный

Срок годности: 24 месяца от даты производства, в заводской упаковке.

наших продуктов а так же за работу, которая не соответствует профессиональным правилам. Информация, содержащаяся в данном документе, может время от времени обновляться в свете новых опытных данных и наших принципов непрерывного совершенствования. Перед использованием продукта потребитель должен удостовериться, что располагает наиболее свежей версией данного документа.